

Arbetsbeskrivning

Underhållsbehandling

- Ytförbättring -

av oljade trägolv med **Samco Hårdvaxolja** som är en extra hartsförstärkt hårdande golvolja lämpad för underhåll av trä- och parkettgolv som behandlats med **Samco Hårdvaxolja**.

Ytförbättring utförs för att återställa ytans översta oljeskikt. Vid kraftigt smutsade eller slitna/repiga golv gäller **ytrenovering**, se särskild arbetsbeskrivning.

Steg 1

Golvet skall vara rent torrt. Fuktkvoten får ej överstiga RF 10% och temperaturen bör ej understiga 18°C. Sörj för god ventilation.

Applicera ett tunt skikt **Samco Hårdvaxolja** på det slitna stället med lackpensel eller kortfibrig (c:a 6mm) roller.

Steg 2

Golvet är klart att användas efter c:a 8-12 timmars torktid. Full slitstyrka efter 6 dygn vid 20° C.

Trasor med olja kan självantända. Mättas med vatten eller destrueras.

Åtgång: 1 Liter Samco Hårdvaxolja räcker till c:a 20-40 m²

Verktyg: Samco Hårdvaxolja, matt eller halvblank.
Rollerbygel med rollerhylsa, kortfibrig (c:a 6mm) och skaft.
Lackpensel.

www.samco.se

